

骨材試験成績表

2021年3月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂				ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率													
		砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005							
最大寸法 (mm)	(mm)	5	5	20	40														
表乾密度 (g/cm³)	(g/cm³)	2.63	2.64	2.65	2.67														
絶乾密度 (g/cm³)	(g/cm³)	2.58	2.60	2.62	2.64	50	—	—	—	—	100	100							
吸水率 (%)	(%)	1.78	1.54	1.31	1.10	40	—	—	—	—	98	99							
単位容積質量 (kg/L)	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—							
実積率 (%)	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	39	—							
粒形判定実積率 (%)	(%)	—	58.8	—	—	20	—	—	—	96	2	49							
微粒分量 (%)	(%)	1.4	3.8	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—							
粘土塊量 (%)	(%)	0.05	—	0.01	0.01	10	100	100	100	43	0	22							
塩化物量 (%)	(%)	0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1							
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	92	94	92	0	—	—							
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	68	82	71	—	—	—							
密度1.95に浮くもの (%)	(%)	—	—	—	—	0.6	38	54	41	—	—	—							
すりへり減量 (%)	(%)	—	—	19.2	20.7	0.3	17	28	19	—	—	—							
軟石量 (%)	(%)	—	—	—	—	0.15	6	12	7	—	—	—							
安定性 (%)	(%)	1.0	1.0	4.6	4.3	粗粒率	2.80	2.30	2.71	6.60	8.00	7.29							

粒度曲線



備考: