

# 骨材試験成績表


2023年10月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野72番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
最大寸法	(mm)	5	5	20	40	公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
表乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.66	2.67	50	—	—	—	—	100	100
絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.60	2.63	2.64	40	—	—	—	—	99	100
吸水率	(%)	1.80	1.37	1.14	1.08	30	—	—	—	—	—	—
実積率	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	42	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.8	—	—	20	—	—	—	98	1	50
微粒分量	(%)	0.05	—	0.01	0.01	15	—	—	—	—	—	—
粘土塊量	(%)	0.000	—	—	—	10	100	100	100	40	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	95	90	0	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	16.6	22.0	1.2	67	82	70	—	—	—
安定性	(%)	1.2	0.5	1.2	5.0	0.6	40	55	43	—	—	—
						0.3	19	27	21	—	—	—
						0.15	5	11	6	—	—	—
						粗粒率	2.81	2.30	2.71	6.61	8.00	7.29

## 粒度曲線



備考: