

骨材試験成績表


2025 年 10 月 度

滋賀県愛知郡愛荘町長野 7-2 番地の 1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX 0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種 類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法	(mm)	5	5	20	40							
表乾密度	(g/cm³)	2.63	2.64	2.67	2.67							
絶乾密度	(g/cm³)	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	1.82	1.50	1.21	1.08	40	—	—	—	—	98	99
実積率	(%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.1	—	—	25	—	—	—	100	44	—
微粒分量	(%)	1.5	4.0	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50
粘土塊量	(%)	0.00	—	0.01	0.01	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量	(%)	0.001	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリシカ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	87	93	88	0	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	16.2	19.6	1.2	68	80	70	—	—	—
安定性	(%)	1.8	0.7	3.2	3.3	0.6	42	56	45	—	—	—
						0.3	19	29	21	—	—	—
						0.15	5	11	6	—	—	—
						粗粒率	2.80	2.31	2.71	6.62	8.01	7.30

粒度曲線



備 考：