

# 骨材試験成績表

2026年1月度


滋賀県愛知郡愛任町長野 2 番地の 1  
 北川建材工業株式会社  
 TEL 0749-42-3533 FAX 0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.62	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.57	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.97	1.49	1.16	1.09	40	—	—	—	—	99	100
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)		—	57.7	—	—	25	—	—	—	100	44	—
微粒分量 (%)		1.6	3.8	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50
粘土塊量 (%)		0.06	—	0.00	0.02	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)		0.001	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	87	93	88	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	16.2	19.6	1.2	68	80	70	—	—	—
安定性 (%)		1.8	0.7	3.2	3.3	0.6	40	56	43	—	—	—
						0.3	20	29	22	—	—	—
						0.15	6	11	7	—	—	—
						粗粒率	2.79	2.31	2.70	6.61	8.00	7.29

## 粒度曲線



備考: